

*Professionele, oplosmiddelvrije harde met olie versterkte afwerkwas*

## SOLIM

### Harde vloerwas

- Profiel** : oplosmiddelvrije, kleurloze en zijdeglanzende harde wax. Hittebestendig (tot 100 °C), water- en vuilafstotend, tredvast, bestand tegen speeksel en transpiratievocht, antistatisch. De waxlaag kan een lichte lijnolie-kleuring hebben.
- Arbo-classificatie** : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
- Toepassing** : als hardwax op met olie voorbehandelde ondergrond van hout en kurk.
- Samenstelling klasse 1** : was           carnaubawas, bijenwas  
oliën         lijnolie, ricinusolie  
hulpstoffen colofoniumhars, calcium-cobalt-zirkonium-mangaandroger
- Systeemopbouw** : De ondergrond impregneren met CORCOL Vloerolie. De olie aanbrengen met de olie-wasverdeler en na ca. 20 minuten uitboenen met de machine met bruine of beige pad. Zuigende houtsoorten als beuken voor uitboenen een tweede behandeling geven. Zie voor meer gegevens de productinformatie van CORCOL Vloerolie en het informatieblad “Onderhoudswijzer Aquamarijn Olievloeren” en “Onderhoudswijzer Aquamarijn Waxvloeren”
- Verwerking**
- Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.
- Aanbrengen : beschermhuidje verwijderen. De wax met een spatel of plamuurmes op de vloeren aanbrengen in dikke “plakjes” van ongeveer 3 x 3 cm. en met een witte Pad verdelen, inmasseren en uitboenen. Wanneer er tijdens het verdelen geen glanzend waxlaagje meer door de Pad wordt achtergelaten dient er opnieuw een aantal plakjes wax te worden aangebracht. Altijd goed verdelen en niet te dik aanbrengen. Nawrijven met een schone, pluivrije, katoenen doek.  
Op enkele plaatsen kan een beetje wax ophopen in de vellingkanten. Deze restjes met een kwast (op lange steel) wegstrijken. Indien nodig de behandeling herhalen. Vooraf testen.
- Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog (minder dan 14% houtvochtgehalte) en vetvrij te zijn.



- Gereedschap** : spanen met messen reinigen met een schone droge doek. Eventueel LINOTYN Universele Verfverdunner gebruiken.
- Droogtijd** : na ca. 6 uur (bij 15-25 °C en 50-80% RLV en voorgeschreven gebruik) kan de vloer weer voorzichtig in gebruik genomen worden. Doordroging duurt ca. 10 dagen. Zorg voor een goede ventilatie. Onder ongunstiger omstandigheden moet men rekening houden met langere droogtijden.
- Rendement** : 8 - 10 gram per m<sup>2</sup> (± 100 m<sup>2</sup> per kilogram)

#### **Technische gegevens**

- Wassen : carnaubawas, bijenwas  
Transportcode : ADR - geen  
Gevarencode : BAGS - geen  
Vlampunt : n.v.t.  
Stolpunt : ca. 60 °C  
Dichtheid : 1,29 - 1,31 kg/dm<sup>3</sup>  
Viscositeit : vast, bij 20 °C  
Vaste stofgehalte : 100%

- Onderhoud** : de eerste weken de vloer enigszins ontzien en het inlopen van zand en vuil vermijden. In het begin de vloer alleen droog reinigen. Na ca. 14 dagen kan de vloer met een uitgewrongen dweil of een vochtige mop gereinigd worden. Voeg aan het water een ¼ tot een ½ kopje CLIEN-R toe. Gebruik CLIEN-S alleen voor sterk vervuilde vloeren. Regelmatig de waxlaag aanvullen met FINILIM vloeibare onderhoudswax. Zie de AQUAMARIJN Onderhoudswijzer voor waxvloeren.

- Verpakking** : 1 liter bussen

- Opslag** : koel, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

- Houdbaarheid** : de wax blijft minimaal 2 jaar houdbaar.

- Voorzorgsmaatregelen** : ook bij de verwerking van waterverdunbare producten is het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen; niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Vermijd contact met ogen, huid, etc. In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

#### **Leveringsvoorwaarden**

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 23 december 19991 onder nr. 310/91.

© Copyright 1998 \*Aquamarijn Natuurverf/UP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.